



Poesis stricta Flüssigkunststoff










Gebrauchsfertige 1-K Polyurethan-Flüssigabdichtung zur Abdichtung von Detailanschlüssen und vertikalen Fläche.

Beschreibung

Poesis stricta Flüssigkunststoff ist eine ETA005 zertifizierte, lösemittelfreie 1-Komponenten-PU-Flüssigabdichtung zur Abdichtung und zum Schutz von Detailanschlüssen auf diversen Untergründen und an Vertikalflächen. Für den Neubau, Sanierung und Instandsetzung. Aufgrund der einzigartigen, umweltfreundlichen Formulierung härtet Poesis stricta Flüssigkunststoff schnell zu einer vollständig fehlerfreien Flüssigabdichtung, mit exzellenten mechanischen und elastomeren Eigenschaften sowie hervorragender Haftung auf verschiedenen Untergründen. Das Produkt ist für die ganzjährige Anwendung geeignet. Poesis stricta Flüssigkunststoff kann mit Pinsel, Spachtel oder per Rolle aufgetragen werden mit einem Gesamtverbrauch von mind. 3,0 kg/m².

Verwendung

Abdichtung und Schutz von:

- | | | |
|---|--|--|
|  Abdeckblechen |  Rohrleitungen |  Klimaanlage |
|  Wandanschlüssen |  Lichtkuppeln |  Dachtraufen |
|  Kamine oder Rauchabzüge |  Photovoltaik Anlagen |  Vertikalen Flächen |








Einsatzgebiete

Geeignet für den Einsatz auf: Beton, Faserzement, Zementziegeln, Klinkerstein, Holz, FPO, PVC, EPDM, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zink. Für Informationen zu anderen Untergründen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

Geeignete Primer:

Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe: siehe Untergrundempfehlung weiter unten
Poesis stricta Grundierung für Metalle: siehe Untergrundempfehlung weiter unten

Eigenschaften & Vorteile

-  Schnell aushärtend. Regensicher nach 120 Minuten
-  Exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit
-  Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Untergründen, oftmals ohne Grundierung
-  Keine Verdünnung notwendig
-  Sehr gute Kältebeständigkeit: Die Flüssigabdichtung bleibt auch bei bis zu -30 °C elastisch
-  Exzellente mechanische Eigenschaften, hohe Zugstärke, hohe Abriebfestigkeit
-  Wasserdampfdurchlässig: Die Beschichtung "atmet", so dass sich keine Feuchtigkeit darunter ansammelt

Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass kein Öl und Fett vorhanden sind. Zementschlämme, lose Partikel, Trennmittel, gehärtete Membranen müssen entfernt werden. Oberflächenunebenheiten sollten vor Aufbringung der Beschichtung egalisiert werden.



Grundierung:

Nutzen Sie den empfohlenen Primer.

FPO	Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe
PVC	Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe
EPDM	Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe
Beton	Poesis stricta Grundierung für Metalle auf Flächen
Faserzement	Kein Primer
Zementziegel	Kein Primer
Holz	Kein Primer
Bitumen	Poesis stricta Grundierung für Metalle auf neuen Flächen
Klinkerstein	Kein Primer
Edelstahl	Anrauen + Poesis stricta Grundierung für Metalle
Aluminium	Anrauen + Poesis stricta Grundierung für Metalle
Zink	Anrauen + Poesis stricta Grundierung für Metalle
Kupfer	Anrauen + Poesis stricta Grundierung für Metalle

Rühren Sie den Poesis stricta Flüssigkunststoff gut vor dem Gebrauch um. Die Verarbeitung erfolgt mit einem Pinsel, Spachtel oder per Rolle. Tragen Sie min. 2,0 kg Poesis stricta Flüssigkunststoff pro Quadratmeter auf die Oberfläche auf.

Das Poesis stricta Vlies 110g blasenfrei, faltenfrei und mit 5 cm Überlappung sorgfältig in die vorgelegte erste Schicht einarbeiten. Stellen Sie durch Andrücken oder Anrollen sicher, dass das Poesis stricta Vlies 110g sicher und gut durchtränkt verlegt wurde. Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm ab Oberkante der wasserführenden Ebene sind mit mindestens 5 cm Überlappung herzustellen. Anschlüsse an die Flächenabdichtung sind mit mindestens 10 cm Überlappung auszuführen.

Tragen Sie min. 1 kg/m² Poesis stricta Flüssigkunststoff pro Quadratmeter als zweite Schicht auf das Vlies auf. Die Flüssigabdichtung darf max. 10 mm über das Vliesende aufgetragen werden.

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	Mind. 3,0 kg
Verpackung	6 kg, 12 kg
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C
Regensicher	120 Min.
Belastbar	24 Std.
Haltbarkeit	12 Monate
Lagerung	In trockenen Räumen bei Temperaturen von +5 bis +25 °C luftdicht lagern.
Weiterbeschichtbar	Innerhalb von 18 Std.
Werkzeugreinigung	Geräte und Werkzeug zuerst mit Papiertüchern reinigen, danach mit Poesis stricta biobasierter Reiniger.
Entsorgung (entleert)	AVV 15 01 04

Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie, dass derartige Abdichtungen den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks unterliegen. Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt! Eine aktuelle Version erhalten Sie auch als Download unter www.poesis.de.

Hersteller/Lieferant:

Poesis GmbH
Altenwall 6
28195 Bremen
Telefon: 0421 430 580 80
E-Mail: info@poesis.de
Internet: www.poesis.de